

# BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH



DAP-PL-3497.00

## RAP Stra-Prüfstelle

- ✓ Prüf- und Überwachungsstelle nach „Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau (RAP Stra)“
- ✓ Prüfstelle für die Fremdüberwachung der Ausführung nach ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 4 und 5
- ✓ Prüfstelle für Fahrbahndecken aus Beton nach ZTV Beton-StB

## Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

- ✓ für Bauprodukte des Beton-, Stahlbeton- und Mauerwerksbaus
  - nach Landesbauordnung
  - nach Bauproduktengesetz (Kenn-Nummer: 0943)
- ✓ eingetragen im „Handbuch für das Fliesengewerbe“ unter „Untersuchungs- und Materialprüfanstalten“

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH · Lübsche Straße 109 · 23966 Wismar

FLORIM CERAMICHE SPA

Via Canaletto 24

I-41042 Fiorano Modenese (MO)

Wismar, 07.01.08

Unsere Zeichen: Bö.

<b>Prüfbericht - Nr. 0143/08</b>	
<b>Auftraggeber::</b>	FLORIM CERAMICHE SPA Via Canaletto 24
<b>Auftragssache:</b>	Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr nach DIN 51130:2004-06
<b>Auftragstag:</b>	18.12.08
<b>Einlieferungstag:</b>	27.12.08
<b>Prüftag:</b>	07.01.08
<b>Bezeichnung des Erzeugnisses:</b>	<b>Floorgres Serie Architech Pomice 40x40 matt Ton 52 A Kal 5 ( 721888 )</b>
<b>Anzahl:</b>	7 Stück
<b>Hersteller bzw. Herkunft:</b>	wie Auftraggeber
<b>Ursprungsnachweis:</b>	Die Proben wurden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Der Prüfbericht umfasst 2 Seiten.

*Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.*

*Prüfberichte dürfen nur ungekürzt oder nach Genehmigung durch die Baustoffprüfstelle Wismar GmbH im Auszug wiedergegeben werden. Belegproben werden höchstens zwei Monate aufbewahrt.*

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH  
Lübsche Straße 109  
23966 Wismar

Telefon: (03841) 762306; 7 55 48  
Telefax: (03841) 7630 78  
E-Mail: bpswismar@t-online.de  
Internet: www.bps-wismar.de

Kontoverbindungen:  
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest  
BLZ: 140 510 00, Kto.: 1 000 006 553

IBAN: DE 32 1405 1000 1000 006 553,  
BIC: NOLADE 21WIS

Volksbank Wismar  
BLZ: 130 610 78, Kto.: 4 100 182

Handelsregister Schwerin: HRB 1958  
Steuer-Nr.: 080/106/00090  
USt-IdNr.: DE137436034

Geschäftsführer:

Prüfstellenleiter RAP Stra:  
Prüfstellenleiter PÜZ-Stelle:

Fr. Dipl.-Ing. E. Stoige (Mobil) 01 73/2 33 59 25  
Hr. Dipl.-Ing. (FH) R. Matzkeit (Mobil) 01 72/5 48 22 75  
Fr. Dipl.-Ing. (FH) R. Matzkeit  
Fr. Dipl.-Ing. E. Stoige

**Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51130:2004-06 "Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"**

**Beschreibung der Platte:**

Der beige-farbene Bodenbelag hat eine glatte mit hellbraunen Sprenkeln versehene Oberfläche.

**Vorbereitung des Prüfbelages:**

Es wurde ein Prüfbelag von ca. 100 x 50 cm  
durch Verlegen auf einer selbsttragenden, verzugsfreien Platte hergestellt.  
Die Fugenbreite betrug dabei 3 mm.  
Vor Beginn der Prüfung erfolgte die Reinigung des Belages mit einem trockenen Tuch.

**Mittlerer Neigungswinkel:**

Versuch-Nr.	korrigierter Gesamtakzeptanzwinkel DIN 51 130 erhöhte Rutschgefahr [ ° ]
1	11,5
2	10,5
3	11,7
4	11,0
5	11,2
6	11,6
<b>Mittelwert</b>	<b>11,3</b>
<b>korrigierter mittlerer Neigungswinkel <math>\alpha_{ges}</math> für u.a. Bewertungsgruppe</b>	<b>&gt; 10 - 19</b>

**Bewertungsgruppe:**

Der Bodenbelag ist gemäß der ermittelten Prüfergebnisse nach den Richtlinien der  
- DIN 51130 der Bewertungsgruppe **R 10** zuzuordnen.



Dipl.-Ing. (FH) Ch. Böttcher  
Bearbeiterin



Dipl.-Ing. E. Stoige  
Leiterin der PÜZ-Stelle